

**SPECIFICHE ANALITICHE PRODOTTI****Prodotto: BITUME 160/220 – EMULSIONABILE Sigla: BE-160/220 N° C.A.S. : 8052-42-4 e 92062-05-0**

CARATTERISTICHE	Metodo di analisi	Unità di misura	Limiti	
			min.	max.
Penetrazione a 25°C	EN 1426	dmm	160	220
Punto di rammollimento	EN 1427	°C	35	43
Solubilità	EN 12592	% peso	99	-
Infiammabilità CLEVELAND	EN ISO 2592	°C	220	-
Densità relativa a 25/25 °C	EN ISO 3838	Kg/m ³	1000	1070
Indice di Penetrazione	EN 12591-Annex A		-1.5	0,7
Numero di neutralizzazione	IP-213	Mg KOH/gr	1,5	
Sali (NaCl)	IP-77	Mg/l		250
Resistenza all'invecchiamento RTFOT:	EN 12607-1			
• Variazione in massa (Valore assoluto)		% peso		1,0
• Penetrazione residua a 25°	EN 1426	%	37	
• Incremento del punto di rammollimento	EN 1427	°C		12

NOTE:

La presente specifica integra quanto previsto dalle Norme CNR fascicolo II per i bitumi per usi stradali con le Norme Europee EN 12591-2015 e s.m.i.

Emissione del 14_03_2019